

## Specifikace povrchů

### **Benátský štuk – Stucco Lustro - Spatulata**

Povrch Benátský štuk je svým charakterem hladká plocha, která na povrchu vykazuje kresbu způsobenou tahy hladítka při ruční aplikaci.

Benátský štuk je ručně aplikovaná stěrka a tudíž výsledný efekt není barevně jednotlý. Fyzický vzorek, který firma Němec s.r.o. připraví na přání, slouží **pouze** pro barevné účely. V případě, že si klient přeje vidět povrch Benátský štuk na větší ploše, musí navštívit firemní showroom.

Celkový povrch je nutné posuzovat ze vzdálenosti cca. 1 metru a za denního světla. Určité malé nerovnosti, nepřesnosti povrchu jsou specifikem.

Pro počet nebo četnost výskytu tahů hladítka není žádný regulativní předpis výrobce.

#### **Tloušťka**

Benátský štuk má cca. 1 mm v tloušťce.

#### **Struktura**

Hladká struktura s kresbou kopírující tahy hladítka.

#### **Rovinnost**

Benátský štuk kopíruje stávající podklad.

#### **Opravitelnost**

Opravitelnost vždy závisí na druhu a místě poškození. V případě, že se jedná o poškození rohů, je firma Němec s.r.o. schopna provést opravu tak, aby byla vidět minimálně. V případě, že byl Benátský štuk poškozen v ploše, může být oprava znatelná.

#### **Uzavírací vosk**

Benátský štuk je standardně zavoskováván a tím je docílen jeho typický lesk. Takto zavoskovaný povrch je omyvatelný vlhkým hadříkem. Povrch ale není vhodný do sprchového koutu, kolem vany či za kuchyňskou linku.

#### **Podklad**

Vhodný podklad pod Benátský štuk je přebroušený a přetmelený SDK či sádrová stěrka zbroušená do hladka. Jako mezivrstvu doporučujeme perlinku s flexibilním lepidlem pro eliminaci případných prasklin. Flexibilní lepidlo musí být kvalitní a pevné. Vyhovující značky jsou Knauff, Weber či Mapei.

#### **Záruka, garance a reklamace**

Záruka na materiál a práci je 36 měsíců od předání zakázky. Záruka se nevztahuje na poničení třetí osobou nebo škodou vzniklé strukturálním pohybem budovy či stěny.

**Materiál Benátský štuk sám o sobě nepraská. V případě, že praskne podklad či stěna se praskliny objeví i v samotné stěrce.**

**Flexibilní lepidlo se síťovinou může toto riziko pouze snížit. Benátský štuk má určitou tloušťku a tudíž zatíží stěnu víc než malba.**

**Firma Němec s.r.o. v žádném případě neručí za kvalitu podkladních stěn či zdiva a nenese žádnou odpovědnost za vzniklé vlásečnicové či jiné trhliny, které se mohou objevit v důsledku strukturálního pohybu.**