

Specifikace povrchů

Armourcoat Pitted

Povrch Armourcoat Pitted je strukturovaná stěrka s četným výskytem kaveren. Byť je povrch strukturovaný, na dotek je poměrně hladký. Odstíny stěrky Armourcoat Pitted lze zvýraznit aplikací barevné lazury.

Armourcoat Pitted je ručně aplikovaná stěrka a tudíž výsledný efekt není barevně jednotlý. Fyzický vzorek, který firma Němec s.r.o. připraví na přání, slouží **pouze** pro barevné účely. V případě, že si klient přeje vidět povrch Armourcoat Pitted na větší ploše, musí navštívit firemní showroom.

Celkový povrch je nutné posuzovat ze vzdálenosti cca. 1 metru. Vizualně působí stěrka Armourcoat Pitted hrubým dojmem.

Tloušťka

Armourcoat Pitted má cca. 2 mm v tloušťce.

Struktura

Porézní struktura s náhodným výskytem hladkých ploch.

Rovinnost

Armourcoat Pitted kopíruje stávající podklad.

Opravitelnost

Opravitelnost vždy závisí na druhu a místě poškození. V případě, že se jedná o poškození rohů, je firma Němec s.r.o. schopna provést opravu tak, aby byla vidět minimálně. V případě, že Armourcoat Pitted byla poškozena v ploše, může být oprava znatelná.

Lakování

Armourcoat Pitted se může lakovat. V místech se zvýšeným výskytem vody a za kuchyňskou linkou se lakovat **musí!** Tím se zvýší její odolnost a ořezuvzdornost proti vodě, oleji atd.

Finální povrch se po nalakování zatmaví a výsledná barva je o cca. 10 - 15% tmavší. Toto je nutné brát v potaz již při výběru odstínu.

Podklad

Vhodný podklad pod Armourcoat Pitted je flexibilní lepidlo a síťovina. Flexibilní lepidlo musí být kvalitní a pevné. Vyhovující značky jsou Knauff, Weber či Mapei. Síťovina nesmí prosvítat. V případě nejistoty zdali povrch vyhovuje, prosím kontaktujte firemního technika.

Záruka, garance a reklamace

Záruka na materiál a práci je 36 měsíců od předání zakázky. Záruka se nevztahuje na poničení třetí osobou nebo škodou vzniklé strukturálním pohybem budovy či stěny.

Materiál Armourcoat Pitted sám o sobě nepraská. V případě, že praskne podklad či stěna se praskliny objeví i v samotné Armourcoat Pitted.

Flexibilní lepidlo se síťovinou může toto riziko pouze snížit. Armourcoat Pitted má určitou tloušťku a tudíž zatíží stěnu víc než malba.

Firma Němec s.r.o. v žádném případě neručí za kvalitu podkladních stěn či zdiva a nenese žádnou odpovědnost za vzniklé vlásečnicové či jiné trhliny, které se mohou objevit v důsledku strukturálního pohybu.