

Specifikace povrchů

Armourcoat Travertine

Povrch Armourcoat Travertine je strukturovaná stěrka s horizontálním efektem. Povrch je hrubý a drsný. Odstíny stěrky Armourcoat Travertine lze zvýraznit aplikací barevné lazury.

Armourcoat Travertine je ručně aplikovaná stěrka a tudíž výsledný efekt není barevně jednotlý. Fyzický vzorek, který firma Němec s.r.o. připraví na přání, slouží **pouze** pro barevné účely. V případě, že si klient přeje vidět povrch Armourcoat Travertine na větší ploše, musí navštívit firemní showroom.

Celkový povrch je nutné posuzovat ze vzdálenosti cca. 1 metru a za denního světla. Vizually působí stěrka Armourcoat Travertine hrubým dojmem.

Tloušťka

Armourcoat Travertine má cca. 2 mm v tloušťce.

Struktura

Porézní struktura s horizontálním efektem.

Rovinnost

Armourcoat Travertine kopíruje stávající podklad.

Opravitelnost

Opravitelnost vždy závisí na druhu a místě poškození. V případě, že se jedná o poškození rohů, je firma Němec s.r.o. schopna provést opravu tak, aby byla vidět minimálně. V případě, že Armourcoat Travertine byla poškozena v ploše, může být oprava znatelná.

Lakování

Armourcoat Travertine se nelakuje, pouze voskuje. Za kuchyňskou linkou a v místech se zvýšenou vlhkostí se použití nedoporučuje.

Podklad

Vhodný podklad pod Armourcoat Travertine je flexibilní lepidlo a síťovina. Flexibilní lepidlo musí být kvalitní a pevné. Vyhovující značky jsou Knauff, Weber či Mapei. Síťovina nesmí prosvítat. V případě nejistoty zdali povrch vyhovuje, prosím kontaktujte firemního technika.

Záruka, garance a reklamace

Záruka na materiál a práci je 36 měsíců od předání zakázky. Záruka se nevztahuje na poničení třetí osobou nebo škodou vzniklé strukturálním pohybem budovy či stěny.

Materiál Armourcoat Travertine sám o sobě nepraská. V případě, že praskne podklad či stěna se praskliny objeví i v samotné Armourcoat Travertine.

Flexibilní lepidlo se síťovinou může toto riziko pouze snížit. Armourcoat Travertine má určitou tloušťku a tudíž zatíží stěnu víc než malba.

Firma Němec s.r.o. v žádném případě neručí za kvalitu podkladních stěn či zdiva a nenese žádnou odpovědnost za vzniklé vlásečnicové či jiné trhliny, které se mohou objevit v důsledku strukturálního pohybu.